

1K Акриловый грунт SPA-119S

Описание продукта

STARPRA SPA-119S (серый, светло серый) быстросохнущий акриловый грунт-наполнитель с антикоррозионными добавками. Хорошо растекается, практически не даёт усадку, легко шлифуется через 10-20 минут после нанесения не забивая абразив. Через 30-40 минут после нанесения становится необратим и может быть окрашен. Возможно нанесение на пластики совместно с пластификатором SMF-600. За 2-3 слоя даёт толщину 80-90 мкм.

Цвет: серый, светло серый.

Плотность: 1,31 кг/л.

Пропорции смешивания

Перед использованием тщательно перемешать.

Грунт SPA-119S	По объёму 100	По весу 100
Медленный разбавитель SR-52		
Быстрый разбавитель SR-50		
Стандартный разбавитель SR-51	50~100	30~70
Очень медленный разбавитель SR-52R		
Экстра медленный разбавитель SR-52ER		


Применение




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-2,5 бар (сифонная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия 80-90 мкм
Сопло 1,5-2 мм



Акриловый грунт
Уретановые разбавители серии SR-50
100:50~100



Время сушки до шлифования
15 минут при 25°C



2-2,5 бар (гравитационная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия 80-90 мкм
Сопло 1,5-2 мм



Финишная обработка (сухая)
абразивом градации P400



Финишная обработка (с водой)
абразивом градации P600

Шлифование с использованием воды следует проводить в теплом помещении для должного её испарения, во избежание возникновения вздутия и других дефектов.

Нанесение

Для обеспечения наилучшей адгезии и во избежании возникновения дефектов при покраске нанести лёгкий туманный слой* (30% влажный) на окрашиваемую поверхность. Затем нанести последующие мокрые слои* (100% влажный) до достижения укрывистости выдерживая время межслойной сушки до полного матовения и на отлип.

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

Вязкость: 14~16 сек. Ford Cup #4 (17~21 сек. Zahn Cup #2) при 25°C

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 680 г/л готовой смеси.

1K Акриловый грунт SPA-119S

Использование

Быстро сохнет, хорошо заполняет риску от абразива градации P180-320, легко шлифуется не забивая абразив.

Поверхности пригодные к нанесению

Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, старые и заводские ЛКП, шпатлёвка.

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 80 - 90 мкм - 2-3 слоя.

Последующие покрытия:

Не использовать эпоксидные грунты.

SPA-119S может быть перекрыт большинством акриловых, акрил-уретановых и полиуретановых отделочных покрытий, например STARBASE или STARCOAT.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.